





Velvet Cell Corda




Velvet Cell Grafite




Velvet Cell Tortora



Velvet Cell Verde



Velvet Cell Blu



Velvet Cell Nero

RESISTENTE A:
RESISTANT TO:LATTE
MILKGELATO
ICE-CREAMBIBITE
DRINKVINO
WINEALCOLICI
ALCOHOLICSCARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURESNOME ARTICOLO
PRODUCT NAME

SIMO

RESISTENZA AL PILLING (UNI EN ISO 12945-2): 5
PILLING RESISTANCE (UNI EN ISO 12945-2)COMPOSIZIONE TESSUTO
FABRIC COMPOSITION

90% PL - 10% NY

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE (UNI EN ISO 105-B02): 4
FASTNESS TO LIGHT (UNI EN ISO 105-B02)PROPRIETÀ
PROPERTYIDROREPELLENTE
WATER-REPELLENTSOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO (ISO 105-X12)
FASTNESS TO RUBBING (ISO 105-X12)A SECCO : 4-5
DRY
A UMIDO: 4-5
WETALTEZZA
HEIGHT

140 CM

SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO (UNI EN ISO 105-C06:2010)
COLOUR FASTNESS TO WASHING (UNI EN ISO 105-C06:2010)
TEMPERATURA ACQUA 40° / WATER TEMPERATURE 40°SCARICO : 4-5
DISCHARGEPESO
WEIGHT

330 ± 5% GR/MQ

RESISTENZA ALLE CUCITURE (ISO 4818:1992 P.TE 11)
SEAM RESISTANCE (ISO 4818:1992 P.TE 11)LONGITUDINALE N 795
LONGITUDINAL
TRASVERSALE N 664
TRANSVERSALMARTINDALE (ISO 12947-1) 60.000 GIRI
ABRASION RESISTANCE (ISO 12947-1) 60.000 GIRI
(MARTINDALE)INDICAZIONI LAVAGGIO
MAINTENANCE SYMBOLSPULIZIA TESSUTO
FABRIC CLEANING

INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU' COMUNI

Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Se utilizzate detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni. Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito. Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale.